

BA525 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

产品介绍

(株) LX MMA 以本公司独特的综合技术为依托, 生产各种珠状聚合物产品。BA525具有卓越的低收缩性、尺寸稳定性和光泽, 其适用于汽车照明灯反射板、浴缸、水箱等各种 SMC(sheet molding compound), BMC(Bulk molding compound)用FPR树脂的低收缩剂。

活用案例

□ SMC/BMC用低收缩剂

物性表

树脂外观	固体珠状
固体含量, 重量 %	100
分子量 (Mw)	70,000
比重 @ 25°C, kg/liter	1.20
Brookfield 粘度 @ 23°C, cP (40% solution in MEK)	1,050
玻璃化温度 (Tg), °C	90
酸值, mg KOH/g	16

REMARKS : The listed values should be used for reference purpose only.

BA525 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

特征粘度

牌号	Alcohol				Ester		Hydrocarbon		Ketone	
	Methanol	Ethanol	IPA	Butanol	Ethyl Acetate	Ethyl Acetate	Toluene	Xylene	Acetone	MEK
BA030	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	100 ³⁰	105 ³⁰	700	170 ³⁰	250	260
BA122	不溶解	不溶解	不溶解	部分溶解	290	410	310	480	150	140
BA123	不溶解	不溶解	不溶解	部分溶解	300	410	350	555	150	140
BA140	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	170 ³⁰	2,340	2,300	75 ²⁰	490	610
BA141	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	100 ³⁰	1,150	830	1,400	360	350
BA410	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	315	445	340	600	160	160
BA525	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	200³⁰	280³⁰	130²⁰	P.S.	970	1,050
BA531	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	770 ³⁰	80 ²⁰	8,500	90 ²⁰	7,280	6,600
BA611	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	110 ³⁰	1,600	1,070	50 ²⁰	530	520
BA720	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	270 ³⁰	440 ³⁰	2,430	65 ²⁰	155 ³⁰	2,130
BN720	不溶解	不溶解	不溶解	不溶解	220 ³⁰	380 ³⁰	2,300	63 ²⁰	140 ³⁰	1,780

- 特征粘度测定办法：使用Brookfield粘度计，在23度、40%浓度条件下进行的测量。
- 脚注为固体浓度。

使用时注意事项

请参考LX MMA提供的化学品安全技术说明书(MSDS)后进行使用。